

KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICAL SPECIFICATION CARD
SICHERHEITSDATENBLATT

acc. to DIN EN 14465:2006-09



ENJOY ME

TOCCARE



GOOD FOR
BABIES



GOOD FOR
PLANET



REACH CONFORM



NON-FLAMMABLE

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART

tkanina (szenil) | chenille fabric | Chenillestoff

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

500 g/m²

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

100% PES

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE

140 cm +/- 2 cm

| ATEST CERTIFICATE ZULASSUNG | METODA BADANIA TEST SPECIFICATION PRUFVERFAHREN | WYNIK TESTU TEST RESULT WERT | KATEGORIA CATEGORY KATEGORIE |
|---|---|---|------------------------------------|
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH HOCHZUGFESTIGKEIT | DIN EN ISO 13934-1 | warp: 1007 N (24,2 %) weft: 1710 N (24,6 %) | A/A |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR GROWTH RESISTANCE REISSFESTIGKEIT | DIN EN ISO 13937-3 | warp: 161,7 N weft: 185,4 N | A/A |
| PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT | DIN EN ISO 13936-2 180 N load | warp: 2,4 mm weft: 3,6 mm | A/A |
| TEST MARTINDALE'A ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE | DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2 | Yarn breakage: >100 000 cycles | A |
| SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU PILLING TEST ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN | DIN EN ISO 12945-2 2000 cycles | 4-5 | A |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT LICHTBESTÄNDIGKEIT | DIN EN ISO 105-B02 Process 3 | >5 | ⇒A |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT | DIN EN ISO 105-X12 | na sucho dry trocken: 4-5 na mokro wet nass: 4-5 | A/A |
| ZAPALNOŚĆ IGNITABILITY BRANDVERHALTEN | DIN EN 1021-1 TB 117-2013 | zdał passed bestanden | |
| REACH | | zdał passed bestanden | |

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 15-06-2022. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Cechą charakterystyczną materiałów typu szenil jest możliwość występowania złudzenia optycznego przybierania przez tkaninę innej intensywności barwy z powodu ułożenia okrywy włosowej pod różnymi kątami (tzw. cieniowania) lub/i pod wpływem oświetlenia o różnej intensywności światła; jest to rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. EN Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2022-06-15. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. A characteristic feature of chenille materials is the possibility of the optical illusion of the fabric assuming a different color intensity due to the arrangement of the coat at different angles (the so-called shading) and/or under the influence of lighting of different light intensity; it is natural and impossible to completely eliminate. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Ein charakteristisches Merkmal von Chenille-Materialien ist die Möglichkeit, dass die optische Täuschung des Gewebes durch die Anordnung des Fells in unterschiedlichen Winkeln (sog. Shading) und/oder unter Einfluss von Beleuchtung unterschiedlicher Lichtintensität eine unterschiedliche Farbintensität annimmt; es ist natürlich und unmöglich, vollständig zu beseitigen. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.



Certifikat IW ZC
TEXTIL-CERT
Nr 522/AC 017



Certifikat IW ZC
TEXTIL-CERT
Nr 521/AC 017



Certifikat IW ZC
TEXTIL-CERT
Nr 523/AC 017



AGMAMITO
GROUP

UL. WRZESIŃSKA 78 | 62-020 SWARZĘDZ, POLAND

T: +48 61 817 20 96

E: INFO@AGMAMITO.COM

WWW.AGMAMITO.COM

WWW.TOCCARE.COM.PL